

亜鉛フレーク粉 Zn-S-D8S

Flake Zinc Powder

■ 特長 Advantages

ドライタイプでアスペクト比が高いフレーク状の亜鉛粉末

Dry Type, High Aspect Ratio Flake Zinc Powder

■ 粉末特性 Properties

50%平均粒径 (μm): 7.0 ~ 12.0

Median Diameter


見掛密度 (g/cm^3): 1.0 ~ 1.9

Apparent Density

比表面積 (cm^2/g): 8,000 ~ 14,000

Specific Surface Area

SEM写真×2000



 **FUKUDA** 福田金属箔粉工業株式会社 FUKUDA METAL FOIL & POWDER CO.,LTD.

本社 〒607-8305 京都市山科区西野山中臣町20番地

Phone 075-581-2161 FAX 075-581-7271 20 Nakatomi-cho, Nishinoyama, Yamashina-ku, Kyoto 607-8305, Japan

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目9番1号(日本橋三丁目スクエア12階)

Phone 03-4574-6777 FAX 03-4574-6768 12th Floor, NIHOMBASHI 3-CHOME SQUARE, 3-9-1 Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027, Japan

名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区3丁目7番9号(太陽生命名古屋第二ビル3階)

Phone 052-961-7851 FAX 052-961-0102 3rd Floor, Taiyo-Seimei Nagoya Bldg. 2, 3-7-9 Nishiki, Naka-ku, Nagoya 460-0003, Japan

関西支店 〒600-8435 京都市下京区松原通室町西入中野之町172番地

Phone 075-361-2314 FAX 052-361-2309 172 Nakanono-cho, Matsubara-dori Muromachi Nishiiru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8435, Japan

<https://www.fukuda-kyoto.co.jp/>